


Описание готовой продукции: оксид скандия 99,9%



Sc₂O₃

	Массовая доля, %
Оксид скандия (Sc ₂ O ₃)	99,9
Примеси в т.ч.	0,1
Оксид железа (Fe ₂ O ₃)	0,003
Оксид меди (Cu ₂ O)	0,005
Оксиды редкоземельных металлов (REM Oxides)	0,010
Оксид циркония (ZrO ₂)	0,007
Оксид титана (TiO)	0,005
Прочие	0,070

ТУ 95.148-77

Оксид скандия полностью соответствует требованиям последующего производства:

- алюмоскандиевых лигатур;
- металлического скандия;
- твердооксидных топливных элементов для электрохимических генераторов тока